

# BOLETIM TÉCNICO

**Resicolor**  
Tintas

## BASE SELADOR LINHA OURO

Linha Imobiliária



Fundo acrílico usado para selar e nivelar superfícies novas de concreto e reboco externas e internas. Como 1ª demão proporciona surpreendente redução na porosidade do substrato (paredes novas de concreto ou reboco cru, tanto interno quanto externo) aumentando o rendimento e resistência do acabamento final. Utilizado no sistema tintométrico para proporcionar melhor cobertura as cores tingidas em bases escuras.



### ATRIBUTOS

- Mais Cobertura
- Mais Rendimento



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica estirenada, pigmentos, cargas inertes, aditivos e água.

**Produto isento de metais pesados**



### CORES

Disponíveis em seis cores através do Resicolor System.



### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)	45 ± 1	NBR 15315
Densidade (massa específica - g/cm <sup>3</sup> )	1,32 ± 0,03	NBR 5829
pH	8,7 a 9,3	PL 007

## BASE SELADOR LINHA OURO

Linha Imobiliária

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.1.2.5	Selador opaco para alvenaria interior/exterior	Selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral, a serem emassadas ou pintadas.



### MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Rendimento Acabado (m <sup>2</sup> )*	Nº de Demãos	Secagem
Rolo de lã de pêlo baixo ou pincel de cerdas macias	20 a 40 com água limpa	Lata (16,2L): Mínimo 60 Galão (3,24L): Mínimo 12 Quarto (0,81L): Mínimo 3	1	Ao toque: 2 horas Final: 6 horas

\* Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

**Reboco novo:** Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

**Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento):** Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

**Reboco Fraco (baixa coesão):** Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

**Imperfeições rasas:** Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida PVA Resicolor interior.

**Microfissuras:** Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

**Imperfeições / Fissuras profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

**Superfícies caiadas ou com partículas soltas / mal aderidas:** Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

**Mancha de gordura ou graxas:** Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

**Paredes Mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida PVA interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

**Repintura:** Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

**Superfícies com umidade:** Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

## BASE SELADOR LINHA OURO

Linha Imobiliária



### RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação uniformizar a superfície com Preparador de Paredes Resicolor.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Recomendamos utiliza o mesmo lote e máquina tintométrica. Não recomendamos retoques isolados.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.

#### ATENÇÃO:

*Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.*



### PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as

## BASE SELADOR LINHA OURO

Linha Imobiliária

orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.



### RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



### ATENÇÃO



### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: [www.resicolor.com.br](http://www.resicolor.com.br).